

TECHNISCHES DATENBLATT

NagelDichtStreifen NDS



ANWENDUNG / BESCHREIBUNG

Der **NagelDichtStreifen NDS** ist ein Klebestreifen zur Abdichtung der Konterlattenbefestigung mit z.B. Rillennägeln oder Schrauben.

- Der CREATON NagelDichtStreifen NDS ist ein zweiseitiges klebendes Band (Material: Butylkautschuk) und wird zur Abdichtung der Konterlatten-Befestigung von Unterspann-, Unterdeck- und Unterdachbahnen auf dem Sparren oder auf Schalung eingesetzt.
- Der Butyldichtkleber ist stark klebend und weist eine hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack) auf.
- Die dauerhafte Wasserbeständigkeit, als auch die sehr hohe Alterungsbeständigkeit gelten als besondere Eigenschaft.
- nicht geeignet für die Verklebung mit mechanischer Beanspruchung.
- nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin).

ANWENDUNG

- Das Band wird im Sparrenbereich bzw. an der Stelle, an der die Konterlatte befestigt wird, auf die jeweilige Bahn aufgeklebt.
- Anschließend sollte die Konterlattung fachgerecht angelegt und befestigt werden.
- Vor dem Auftragen muss der zu bearbeitende Bereich trocken, sauber, entstaubt, entölt und tensidfrei sein.
- Das Band muss spannungsfrei verklebt und sorgfältig angedrückt werden und ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

Das Material enthält keine Lösemittel und erzeugt keine Ausdünstungen bzw. Dämpfe. Unter besonderen Bedingungen besteht Verletzungs- oder Schneidgefahr.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Benennung	NagelDichtStreifen NDS	
Trägermaterial	PP-Gewebe	
Klebekomponente	Butylkautschuk	
Schutzfilm	silikoniertes Papier	
Gesamtdicke	ca. 1,5 mm	
Länge	10 m	
Breite	50 mm	
Wärmebeständigkeit	-30°C bis +80°C bei Temperaturanstieg wird die Klebedichtmasse weicher und klebriger	
Reißkraft	EN 14410	≥ 70 N / 25 mm
Reißdehnung	EN 14410	≥ 15 %
Farbe der Klebeschicht	Schwarz	
Lagerung	Trocken und UV-geschützt bei +5°C bis +25°C	
Verpackungseinheit	12 Stück pro Karton	

Diese technischen Daten sind laut unseren Informationen angegeben. Eventuelle Beanstandungen können nur aufgrund von diesem Dokument nicht geltend gemacht werden. Wir behalten uns vor, dass Änderungen durchgeführt werden können, in Bezug auf Produktverbesserung oder in dem Falle, dass sich der Herstellungsprozess ändert.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.